

Samples' name	SiO2	Al2O3	Alkali content	Category*
FEL 01/A/1	66,3	17,7	15,1	Feldpar
FEL 01/A/2	75,5	12,7	10,5	Pegmatite
FEL 01/B/1	66,6	18,2	8,1	Feldpar
FEL 01/B/2	70,1	16,8	11,4	Feldpar
FEL 01/C/1	73,1	16,3	8,6	Feldpar
FEL 01/C/2	73,7	15,3	8,4	Feldpar
FEL 01/D/1	67,2	18,9	12,2	Feldpar
FEL 01/D/2	77,6	13,0	8,1	Pegmatite
FEL 01/E/1	76,3	13,9	8,3	Pegmatite
FEL 01/E/2	76,1	14,3	8,4	Feldpar
FEL 01/F/1	69,3	17,0	12,5	Feldpar
FEL 01/F/2	67,5	17,5	13,6	Feldpar
FEL 01/G/1	76,6	13,8	7,6	Pegmatite
FEL 01/G/2	76,0	14,1	7,7	Feldpar
FEL 01/H/1	66,9	17,7	13,9	Feldpar
FEL 01/H/2	88,7	6,1	4,6	Feldpatic sand

* according to the terminology of the EUROFEL QUALITY SCHEME