

Fe2O3	Company A	Company B	Company C	Company D	Company E	Company F	Company G	AVERAGE	Std dev
sample 8	0,03	0,07	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,01
sample 3	0,10	0,15	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,02
sample 4	0,09	0,13	0,10	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,01
sample 9	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,01
sample 10	0,12	0,12	0,11	0,10	0,12	0,13	0,13	0,12	0,01
sample 7	0,12	0,18	0,11	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,02
sample 15	0,12	0,13	0,12	0,12	0,10	0,14	0,14	0,12	0,01
sample 16	0,14	0,13	0,15	0,15	0,13	0,16	0,16	0,15	0,01
sample 5	0,16	0,14	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,15	0,01
sample 6	0,16	0,15	0,14	0,14	0,17	0,17	0,17	0,16	0,01
sample 11		0,18	0,21	0,23	0,18	0,26	0,26	0,22	0,03
sample 13	0,31	0,25	0,28	0,29	0,29	0,31	0,31	0,29	0,02
sample 14	0,36	0,29	0,32	0,32	0,33	0,34	0,34	0,33	0,02
sample 12		0,62	0,34	0,53	0,61	0,67	0,67	0,62	0,12
sample 1	0,63	0,47	0,54	0,55	0,58	0,62	0,62	0,57	0,05
sample 2	1,29	0,92	1,06	1,10	0,99	1,21	1,21	1,11	0,12

